

Sortenverzeichnis TL SoB-StB 20

MSW Heimsheim GmbH & Co. KG Augsburger Str. 235B 70327 Stuttgart	Datum: 24.07.2026	
	Nr: 38-4-26	fremdüberwacht nach TL G SoB-StB 20
Werk: Heimsheim 2		

Art der Gesteinskörnung natürliche Gesteinskörnung

Zusammensetzung STS/FSS 0/32 UF₅ Kalkstein 0/32 aus Werk Heimsheim2

STS/FSS 0/45 UF₅ Kalkstein 0/45 aus Werk Heimsheim2

Beschreibung der Korngruppen

Sorten-Nr.	3808	3810
Korngröße [mm]	0/32	0/45
Bemerkung	STS/FSS	STS/FSS
Stoffliche Zusammensetzung	Muschelkalk	Muschelkalk
Rohdichte Mg/m ³ ca.	2,71	2,71
Kornform	SI ₂₀	
Schlagzertrümmerung 8/12,5 SZ M.-%	< 28	
Schlagzertrümmerung 35,5/45 SD M.-%	< 30	
Wasseraufnahme 35,5/45		WA _{cm} 0,5
Widerstand gegen Frost 8/11	F4	F4
Feinanteile M.-%	UF ₅	UF ₅
Überkorn	OC ₉₀	OC ₉₀
optimaler Wassergehalt M.-% ca.	4,30	3,30
Proktordichte ca.	2,04	2,09

p

Werkstypische Kornzusammensetzung grober Gesteinskörnungen

Sorte-Nr.	Korngruppe [mm]	Durchgang [M-%]									
		<0,063	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4
3808	0/32	0-5	5-15	9-19	17-31	25-41		40-56		58-74	
3810	0/45	0-5	5-15	9-19	16-30		28-44		42-58		60-76