Sortenverzeichnis TL SoB-StB 20							
MSW Heimsheim GmbH & Co. KG Augsburger Str. 235B 70327 Stuttgart	Datum:15.09.2025						
	Nr: 38-3-25	fremdüberwacht nach TL G SoB-StB 20					
	Werk: Heimsheim 2	•					

Art der Gesteinsgörnung natürliche Gesteinskörnung

Zusammensetzung STS/FSS 0/32 UF₅ Kalkstein 0/32 aus Werk Heimsheim2

STS/FSS 0/45 UF₅ Kalkstein 0/45 aus Werk Heimsheim2

Beschreibung der Korngruppen

Sorten-Nr.	3808	3810				
Korngröße [mm]	0/32	0/45				
Bemerkung	STS/FSS	STS/FSS				
Stoffliche Zusammensetzung	Muschelkalk	Muschelkalk				
Rohdichte Mg/m ³ ca.	2,71	2,71				
Kornform	S	SI ₂₀				
Schlagzertrümmerung 8/12,5 SZ M%	<u><</u>	<u><</u> 28				
Schlagzertrümmerung 35,5/45 SD M%	<	<u><</u> 30				
Wasseraufnahme 35,5/45		WA _{cm} 0,5				
Widerstand gegen Frost 8/11	F4	F4				
Feinanteile M%	UF ₅	UF ₅				
Überkorn	OC ₉₀	OC ₉₀				
optimaler Wassergehalt M% ca.	1,50	1,70				
Proktordichte ca.	1,96	2,05				

Werkstypische Kornzusammensetzung grober Gesteinskörnungen

Sorte-	Korngruppe	Durchgang [M-%]										
Nr.	[mm]	<0,063	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	
3808	0/32	0-5	5-15	9-19	17-31	25-41		40-56		58-74		
3810	0/45	0-5	5-15	9-19	16-30		28-44		42-58		60-76	